

# OUTDOOR +

26/03/2025

**GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE – FULL BODY PORCELAIN - DURCHGEFÄRBT EM FEINSTEINZEUG - GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA**

NOTES TECHNIQUES - TECHNICAL INFORMATION - TECHNISCHE AUSKÜNFTE - CARATTERISTICHE TECNICHE - NOTAS TÉCNICAS

Classification selon EN 14411 ISO 13006 annexe G groupe Bla avec  $E \leq 0,5\%$   
 Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards Bla with  $E \leq 0,5\%$   
 Klassifizierung gemäß EN 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe Bla mit  $E \leq 0,5\%$   
 Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo Bla con  $E \leq 0,5\%$   
 Clasificaciòn segùn EN 14411 ISO 13006 anexo G grupo Bla con  $E \leq 0,5\%$

<b>CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNICAL            CHARACTERISTIC TECHNISCHE AUSKUNFTE            CARATTERISTICA TECNICA CARACTERISTICA            TECNICA</b>	<b>NORME NORMS NORM            NORMA NORMA</b>	<b>VALEUR MOYENNE            NOVOCERAM** AVERAGE            NOVOCERAM VALUE**            NOVOCERAM            DURCHSCHNITTSWERT** VALORE            MEDIO NOVOCERAM** VALOR            MEDIO NOVOCERAM**</b>	
Détermination des caractéristiques dimensionnelles et qualité de surface* Determination of the dimensional specifications and surface quality* Bestimmung der dimensionalen Eigenschaften und Oberflächenqualität* Determinazione delle caratteristiche dimensionali e qualità di superficie* Determinación de las características dimensionales y calidad de superficie*	ISO 10545 - 2	Conforme – In accordance – Erfüllt – Conforme - Conforme	
Absorption d'eau % - Water absorption % - Wasseraufnahme % - Assorbimento % d'acqua - Absorciòn % de agua	ISO 10545 - 3	$E \leq 0,5\%$	
Résistance à la flexion - Beding strength – Biegefestigkeit - Resistenza alla flessione - Resistencia à la flexion	ISO 10545 - 4	Conforme – In accordance – Erfüllt – Conforme - Conforme $S \geq 1300 \text{ N}$ $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$	
	EN 1339	Charge de rupture moyenne : 14,5 kN <sup>1</sup> Charge de rupture minimale : 12,6 kN <sup>1</sup> Résistance à la flexion moyenne : 54 MPa <sup>1</sup> Résistance à la flexion minimale : 48 MPa <sup>1</sup>	Marquage T11 <sup>1</sup>
Poinçonnement – Static load – Statische last – Carico statico – Punzanodo	EN 12825	Centre du carreau : 8,86 kN <sup>1</sup> Côté le plus faible : 5,84 kN <sup>1</sup> Diagonale : 11,79 kN <sup>1</sup>	

Résistance au choc – Impact resistance – Schlagfestigkeit – Resistenza all'urto – Resistencia al choque	ISO 10545 - 5	0,83
Résistance à l'abrasion profonde - Deep scratch resistance - Widerstand gegen Tiefenverschleiss - Resistenza all'abrasione profonda - Resistencia a la abrasion profunda	ISO 10545 - 6	Conforme – In accordance – Erfüllt – Conforme l≤32mm V≤175mm
Coefficient de dilatation thermique linéaire - Thermal linear expansion coefficient - Koefizient der linearen thermischen Dehnung - Coefficiente di dilatazione termica lineare - Coefficiente de dilatacion termica lineal	ISO 10545 - 8	Conforme – In accordance – Erfüllt – Conforme
Résistance aux écarts de température - Thermal shock resistance – Temperaturwechselbeständigkeit - Resistenza agli sbalzi termici - Resistencia a los cambios térmicos	ISO 10545 - 9	Conforme – In accordance – Erfüllt – Conforme
Dilatation à l'humidité - Expansion in humidity - Feuchtedehnung - Dilatazione all'umidità - Dilatacion con la humedad	ISO 10545 - 10	Conforme – In accordance – Erfüllt – Conforme
Résistance au gel - Frost resistance – Frostbeständigkeit - Resistenza al gelo - Resistencia a la helada	ISO 10545 - 12	Conforme – In accordance – Erfüllt – Conforme
Résistance à l'attaque chimique* - Resistance to chemical attack* - Chemische Beständigkeit* - Resistenza all'attacco chimico* - Resistencia al ataque quimico*	ISO 10545 - 6	Conforme – In accordance – Erfüllt – Conforme
Résistance aux taches - Resistance to stains – Fleckenbeständigkeit - Resistenza alle macchie - Resistencia a las manchas	ISO 10545 - 14	Conforme – In accordance – Erfüllt – Conforme
Propriétés antidérapantes - Anti-slip properties - Rutschfeste Eigenschaften - Proprietà antiscivolosità - Propiedades antiderrapantes	DIN 51-130 (XP-P05-010) DIN 51-097 (XP-P05-010)	Azimut, Fast, Geo, Icône, Kobe, Losa, Otto, Samsara Str, Cast Str, Tablon, Teranga, Tiber : R11 (équivalent à PC20) *** Cubes, Noa Plein Air: R12 (équivalent à PC27) *** Azimut, Fast, Icône, Kobe, Losa, Otto, Samsara Str, Tablon : A+B (équivalent à PN18) *** Cast Str, Cubes, Geo, Noa Plein Air, Teranga, Tiber : A+B+C (équivalent à PN24) ***
Emission de COV – VOC emissions – VOC Emissionen – Emissioni di COV – Emisiones de COV	Qualité de l'Air intérieur Indoor Air Quality Raumlufqualität Qualità dell'Aria Interna Calidad del Aire Interior	A+
Certification LEED – LEED Certification – LEEDZertifizierung - Certificazione LEED - Certificación LEED	SS (Sustainable Sites) MR (Materials & Resources) IEQ (Indoor Environmental Quality)	Permet l'obtention de crédits LEED - Voir Catalogue Général Allows to obtain LEED credits - See General Catalog Erlaubt LEED-Punkts su erhalten - Siehe Gesamtkatalog Permette di ottenere crediti LEED – Vedi Catalogo Generale Permite obtener créditos LEED - Véase Catálogo General

\* Valeurs rapportées aux calibres de production – Above values refer to production calibers – Eigenschaften mit Bezug auf Produktionskaliber – Valori riferiti ai calibri di produzione – Valores con referencia a los calibres de producción

\*\* Valeurs se référant à la finition naturelle du produit et à des productions moyennes. Nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat – As far as values relating to the matt finish of the product and to medium production lots are concerned, we are willing to check the lot you are interested to purchasing – Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und mittelgroße Produktionsmengen. Für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung – Valori relativi alla finitura naturale del prodotto e relativi a produzioni medie, ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto – Valores correspondientes al acabado natural del producto y a producciones medias; estamos disponibles para verificar el lote en cuestión en el momento de la compra.

\*\*\* Résultats des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités. Ils sont à disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux. Il est possible d'effectuer des contrôles supplémentaires sur d'éventuels lots qui pourraient vous intéresser -- Results of tests conducted by accredited external laboratories. They are available to any interested person at our offices. It is possible to carry out additional checks on potential lots that might interest you -- Ergebnisse der Tests von akkreditierten externen Labors durchgeführt. Sie sind erhältlich für jede interessierte Person in unserem Büro. Es ist möglich, zusätzliche Kontrollen durchführen zu möglichen Lose, die Sie interessieren könnten -- Risultati di test effettuati presso laboratori esterni accreditati. Sono a disposizione di tutte le persone interessate presso i nostri uffici. È possibile effettuare controlli supplementari su lotti che potrebbero eventualmente interessarvi. •Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines – For domestic chemicals and swimming pool additives – Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze – Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina – Para productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscina.

(1) Valable uniquement sur le format 60x60 cm Outdoor Plus

## CLASSEMENT QB-UPEC F+

UPEC	30x120 Rect ep. 20	45x90 Rect ep. 20	60x120 Rect ep. 20	60x60 Rect ep. 20	60x90 Rect ep. 20	80x80 Rect ep. 20
ABÉA Cendre				U4 P3 E3 C2 F+		
ABÉA Lin				U4 P3 E3 C2 F+		
ABÉA Miel				U4 P3 E3 C2 F+		
CAST Cast				U4 P3 E3 C2 F+		
CHÂTEAU Gris						
CHÂTEAU Ivoire						
CHÂTEAU Moka						
CHÂTEAU Sable						
FAST Gris				U4 P3 E3 C2 F+		

<b>FAST Plomb</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>FAST Sable</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>GEO Gris</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>GEO Ivoire</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>ICONE Bleu</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>KAIRN Gris</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>KAIRN Naturel</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>KAIRN Sable</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>KOBE Béryl</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>KOBE Calcite</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>KOBE Quartz</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>KRYO Frost</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>KRYO Intense</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>KRYO Natural</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>LOMBOK Cendre</b>				U4 P3 E3 C2 F+		

<b>LOMBOK Clair</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>LOMBOK Naturel</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>LOSA Calcite</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>LOSA Dacite</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>LOSA Dolomite</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>LOSA Graphite</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>MATIC Graphite</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>MATIC Gris</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>MATIC Ivoire</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>MATIC Sable</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>OTTO Ivoire</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>RACINES Clair</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>RACINES Doré</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>SAMSARA Perle</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>SAMSARA Plomb</b>				U4 P3 E3 C2 F+		

<b>SOLITHE Clair</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>SOLITHE Naturel</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>TABLON Clair</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>TABLON Gris</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>TABLON Naturel</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>TERANGA Greige</b>						
<b>TERANGA Ivoire</b>						
<b>TERANGA Perle</b>						
<b>TIBER Light</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>TIBER Natural</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>UTOPIE Clair</b>						
<b>UTOPIE Gris</b>						
<b>UTOPIE Perle</b>						
<b>UTOPIE Plomb</b>						
<b>UTOPIE Taupe</b>						
<b>WAY Fer</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>WAY Quartz</b>				U4 P3 E3 C2 F+		

<b>ZÉPHYR Gold</b>				U4 P3 E3 C2 F+		
<b>ZÉPHYR Grey</b>				U4 P3 E3 C2 F+		

Seul le site internet du CSTB fait foi, pour vérifier les classements UPEC indiqués, merci de consulter le site [cstb.fr](http://cstb.fr)

**ORGANISATION AVEC SYSTEME QUALITE  
CERTIFIE PAR DNV  
ISO 9001**

**ORGANISATION AVEC SYSTEME  
ENVIRONNEMENTAL CERTIFIE PAR DNV  
ISO 14001**

**ORGANISATION AVEC SYSTEME  
ENERGETIQUE CERTIFIE PAR DNV  
ISO 50001**