


Terra



Farbvielfalt in 3 Farbtönen

patrizierrot,
patrizierrot ofenbunt
weizengelb



2 Flächen- Formate

12,5 x 25 cm
25 x 25 cm



Trittsicher und rutschfest

R 11/B



Formteil- vielfalt

Für ein perfektes
Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und
Randabschlüsse.



Bewährte Frostbeständigkeit

Verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.



Outdoor Funktionskeramik

Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.

Die neue Grobkeramik, der man es nicht ansieht.



12,5 x 25 cm und 25 x 25 cm Terra patrizierrot

Klassisch unverwechselbare Naturkeramik. Durchgefärbt, durchgesintert, dauerhaft. Und pflegeleicht.

Unverfälscht natürlich lassen die warmen Erdtöne und die Oberfläche den Boden wirken. Terra ist Keramik in ihrer ursprünglichsten, vielleicht sogar in ihrer Urform.

Es ist keine Glasur erforderlich, um diese intensiven Farbtöne oder das unverwechselbar changierende Farbspiel zu erzielen. Hier entfaltet sich die unverwechselbare Farbintensität ganz natürlich durch den speziellen Tunnelofenbrand. Und das durchgefärbt und belastbar. Festverlegung für die maximale Outdoor-Beständigkeit.

Terra


Farben



0125 patrizierrot



0127 patrizierrot ofenbunt



0116 weizengelb



Frost-sicher



Tunnelofen-gebrannt



Formteil-Vielfalt



Farb- und lichtecht



Pflegeleicht und hygienisch



PEI 5 Abriebfest



R 11/B Trittsicher



Norm-gerecht



Dekor-Vielfalt



Chemikalien-fest



Glut- und feuerfest



Anti-statisch



12,5 x 25 cm und 25 x 25 cm Terra weizengelb mit Schenkel

Terra Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision

		 Spaltplatte	 Spaltplatte	 Treppenstufe	 Treppenstufe	 Schenkel ²⁾	 Schenkel mit Rillen ²⁾
Nennmaß in cm		12,5 x 25	25 x 25	12,5	25	25	25
Herstellmaß in mm		115 x 240 x 10	240 x 240 x 12	115 x 300 x 14	240 x 300 x 14	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10
Trittsicherheit		R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B
Beanspruchungsgruppe		≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³
Kantenausführung		Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante
Farbe	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
 0116 weizengelb		95103-002	95003-006			95003-010	95003-014
 0127 patrizierrot offenbunt		95103-003	95003-007			95003-011	95003-015
 0125 patrizierrot		95103-004	95003-008	95003-019	95003-021	95003-012	95003-016
Stück	kg	0,583	1,448	1,140	2,318	0,814	0,813
	Stück	21	12	8	6	6	6
Paket	m ² /lm	0,636	0,750	1,000	1,500	1,500	1,500
	kg	12,243	17,376	9,120	13,908	4,884	4,878
	Stück	1.890	756	480	240	684	684
Palette	m ² /lm	57,273	47,250	60,000	60,000	171,000	171,000
	kg	1.102	1.095	547	556	557	556
	Paket	90	63	60	40	114	114
m ² /lm	Stück (inkl. Fuge)	33,000	16,000	8,000	4,000	4,000	4,000
	kg	19,239	23,168	9,120	9,272	3,256	3,252
Palettenrabatt		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anbruch/Pauschale ¹⁾		nein/-	nein/-	ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2026)

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 64 sowie im Internet unter www.stroeher.de.

³⁾ = Die Trittiefe von 340 mm bzw. 345 mm der Florentinerstufe und Florentinerreckstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Alle relevanten Informationen zur Umwelt-Produktdeklaration (EPD) stehen Ihnen auf unserer Website <https://www.stroeher.de/downloads/epd> zum Download zur Verfügung.



Schenkel mit Wulst ²⁾	Florentiner Stufenplatte ^{2) 3)}	Florentiner Eckstufe ^{2) 3)}	Setzecke	Stufensockel links	Stufensockel rechts	Sockelleiste	Hohlkehlsockel
25	25	30	-	-	-	25	25
240 x 115 x 52 x 10	240 x 340 x 12	345 x 345 x 12	157 x 60 x 60 x 11	294 x 73 x 10	294 x 73 x 10	240 x 73 x 10	240 x 96 x 12
R 11/B	R 11/B	R 11/B	-	-	-	-	-
≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	-	-	-	-	-
Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante	Press-/Rundkante
PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel	PG Artikel
	95003-024	95003-027	95003-042	95003-033	95003-036	95003-030	
	95003-025	95003-028	95003-043	95003-034	95003-037	95003-031	
95003-018	95003-026	95003-029	95003-044	95003-035	95003-038	95003-032	95003-039
0,860	2,594	4,372	0,400	0,893	0,893	0,436	0,752
6	4	1	2	6	6	12	8
1,500	1,000	-	-	-	-	3,000	2,000
5,160	10,376	4,372	0,800	5,358	5,358	5,232	6,016
684	160	78	1,704	648	648	2,208	912
171,000	40,000	-	-	-	-	552,000	228,000
588	415	341	682	579	579	963	686
114	40	78	852	108	108	184	114
4,000	4,000	-	-	-	-	4,000	4,000
3,440	10,376	-	-	-	-	1,744	3,008
ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
ja/ja	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/ja

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3):
0127 patrizierrot offenbunt, 0125 patrizierrot: ≤ 3 %
0116 weizengelb: 3 % ≤ 6 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²
- Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6–7
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7):
≤ 275 mm³
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):
< 80x10⁻³ K⁻¹

- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen –
für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten
Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr
(Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 11